

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОШАРОВИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПАСТЕРИЗАЦІЇ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В М'ЯСОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ

В.М. Пасічний, А.І. Українець, О.В. Храпачов, А.І. Маринін

Національний університет харчових технологій

Основною метою досліджень є вивчення структур багатошарових полімерних матеріалів, що пропонуються на вітчизняному та зарубіжному ринках для виготовлення пастеризованих і стерилізованих м'ясопродуктів з метою вдосконалення процесів виробництва цих продуктів та розробки рекомендацій щодо найбільш актуальних структур полімерних багатошарових плівок (пакетів) для використання при виготовленні. Був перевірений кількісний та якісний склад дослідних багатошарових полімерних плівок і пакетів. Запаковані тестові зразки м'ясопродуктів були досліджені за структурно-механічними властивостями. Перевірені: зміна органолептичних показників до та після повторної термічної обробки (пастеризації), активність води, мікробіологічні дослідження, залежність показників від вмісту основної сировини в продукті.

У результаті розроблені рекомендації щодо технології виробництва цього виду продуктів, умов пакування, вибору пакувальних матеріалів, перегляду термінів зберігання для пастеризованих і стерилізованих м'ясопродуктів, який є перспективним напрямком у м'ясопереробній галузі й обґрунтовує актуальність наукових досліджень цього напрямку не тільки на українському, але й на європейському ринках.

Ключові слова: *м'ясо та м'ясопродукти, пакувальні матеріали, пастеризація, стерилізація, термін зберігання, гарантована якість, мікробіологічна стабільність.*

Постановка проблеми. З відкриттям кордонів для вітчизняних м'ясопродуктів в умовах євроінтеграції стає все більш актуальним збільшення термінів зберігання м'ясопродуктів. Це нерозривно пов'язано з метою запобігання втрат при зберіганні продукції, для збереження якісних характеристик продукту, його захистом від негативного впливу мікроорганізмів при виробництві та зберіганні, та розгалуженим ланцюгом логістики. При цьому актуальним питанням є системне забезпечення якості та безпеки харчової продукції, що обумовлює необхідність впровадження комплексних заходів, спрямованих на підвищення даних показників.

Акцентуючи увагу виробників м'ясопродуктів на актуальності питання, слід зазначити, що його реалізація можлива при вивченні пакувальних полімерних матеріалів; процесів, які відбуваються при виробництві, пакуванні та зберіганні продукції; можливості комбінування систем пакування, виходячи з характеристик, які необхідно надати тому чи іншому продукту.

Важливим фактором, здатним суттєво вплинути на вищезгадані показники, є повторна термічна обробка запакованого продукту у вигляді пастеризації або стерилізації, яка є можливою за умови використання багатошарових полімерних матеріалів з чітко визначеними характеристиками.

Серед широкого спектра багатошарових полімерних матеріалів можна виділити такі, що використовуються для пакування готової продукції під вакуумом або в модифікованому газовому середовищі, проведення заморожування, теплової обробки продукції (запікання, пастеризації, стерилізації тощо), та комбіновані матеріали, які можуть об'єднувати декілька функцій (наприклад, пастеризацію та заморожування). Виготовленням таких матеріалів займаються як зарубіжні компанії, так і професійні вітчизняні виробники, що мають спеціалізацію на виробництві багатошарових пакетів або полімерних плівок, пропонуючи виробникам м'ясопродуктів сучасні інноваційні рішення [1].

Асортимент полімерних матеріалів досить різноманітний, але дуже структурований залежно від заданих характеристик, які і дають змогу отримати якісний кінцевий продукт. З огляду на асортимент м'яких бар'єрних полімерних плівок для упаковки м'ясопродуктів їх можна розподілити за основною базовою структурою: PA/PE, PA/PP/PE, які неодноразово чергуються між собою. PA (поліамід) є бар'єрним шаром (для середнього бар'єру), бере участь у процесі формування нижньої плівки. PP (поліпропілен) впливає на прозорість, глянець і механічні характеристики плівки, може бути зварним шаром (якщо є зовнішнім). PE (поліетилен) служить для наповнення товщини плівки і, якщо є зовнішнім шаром, служить як зварний шар [2; 3]. Зазначені складові полімерних плівок також можуть значно відрізнитись між собою залежно від їх функцій та умов використання самих плівок. Поліетиленова плівка практично водонепроникна, тому при зберігання в ній продукції майже не відбувається всихання продукту. Характеристики цієї плівки практично не змінюються в температурних межах від -50 до $+70^{\circ}\text{C}$, але вона не має бар'єрних властивостей [4; 5]. Наприклад, є марки поліпропілену, які не можна заморожувати задля запобігання розтріскування (розгерметизації) упаковки, але серед його переваг можна відзначити порівняно високі механічні властивості, прозорість, глянець, витривалість до дії високих температур (120 — 130°C), тому і використовується зварний шар для плівок, які призначені для високотемпературної обробки продукту (більше 100°C). Є марки, які дуже добре переносять як дію низьких, так і вплив високих температур. Комбінування та склад пакувальних матеріалів залежать від умов і технології їх виготовлення та вимог виробників м'ясопродуктів щодо функціональності самих плівок чи пакетів [6].

У складі плівок з високим значенням бар'єрності використовується екологічно нешкідливий EVOH (сополімер етиленвінілового спирту), який піддається переробці та вторинному використанню і на відміну від PVDC не містить хлору і діоксину, що порушують ендокринну систему людини.

Як надійний асептичний бар'єр для бактерій і кисню EVOH сприяє подовженню терміну зберігання виробів у процесі транспортування і при зберіганні. Це, у свою чергу, дає змогу виробнику знизити концентрацію консервантів у харчовому продукті або навіть відмовитись від них [3; 7].

При виборі верхньої плівки для термоформувальних ліній перевагу надають ламінованому матеріалу, який менш вибагливий до перепадів температур на станції зварювання, має належні оптичні характеристики (прозорість, глянець) та ідеально підходить для нанесення міжшарового друку. Для термічної обробки продукції в упаковці для пастеризації (за температури близько 85°C) або стерилізації (за температури близько 120°C) в складі багатошарових плівок використовують спеціальний клей під ламінацію [8].

При збільшенні терміну зберігання готових м'ясопродуктів використовують додаткову термічну обробку після процесу її пакування: пастеризацію або стерилізацію. Одним з прикладів пастеризованого продукту є ковбаси варені, сосиски, сардельки, в тому числі з м'яса птиці, що виготовляються згідно з чинною в Україні нормативно документацією.

Повторне температурне оброблення продукції відбувається за формулою $(20 - (20 - 60) - 10)$ хв при 90—95°C. Також виробляють стерилізовані в полімерній упаковці шинки за температури 115°C [8].

Мета дослідження: вивчення структур багатошарових полімерних матеріалів, що пропонуються на вітчизняному та зарубіжному ринках для виготовлення м'ясопродуктів з подальшою їх пастеризацією або стерилізацією з метою вдосконалення процесів виробництва цих продуктів та розроблення рекомендацій щодо найбільш актуальних структур полімерних багатошарових плівок (пакетів) для використання при виготовленні даного виду продукції, яка буде конкурентною не тільки на українському, але й на європейському ринку.

Матеріали і методи. Серед зразків полімерних плівок і продукції, що була в них запакована (в тому числі тестових зразків у трьох повторах), були використані декілька варіантів пакування, вироблених в Італії, Польщі, Германії, Ізраїлі, а саме:

- сосиски пастеризовані виробництва Італії з терміном зберігання до трьох місяців при температурі 2—4°C (рис. 1);
- сосиски пастеризовані виробництва Італія, які мають термін зберігання 45 діб за умови зберігання при температурі 2—4°C;
- сосиски виробництва Ізраїль, які мають термін зберігання 45 діб за умови зберігання при температурі 2—4°C;
- тестові зразки сосисок, вироблених в Україні з використанням двох плівок — з нижньою прозорою плівкою і верхньою для нанесення друку (рис. 8).



Рис. 1. Упаковка сосисок пастеризованих (Італія)

Результати і обговорення. На рис. 2 і 3 представлено досліджені характеристики пакувальних матеріалів виробництва Італії. Упаковка сосисок виробництва Італії складається з двох плівок: нижньої прозорої, з якої сформований лоток для укладання продукту (на рис. 2 зображений її зріз під мікроскопом, на рис. 3 — ДСК-графік її дослідження).




Рис. 2. Зріз під мікроскопом багат шарової плівки для пастеризації (Італія)




Рис. 3. ДСК-графік багат шарової плівки для пастеризації виробництво (Італія)

У табл. 1 представлено склад плівки виробництва Італія для зберігання ковбасних виробів до трьох місяців.

Таблиця 1. Склад багат шарової плівки для пастеризації виробництва (Італія)

Назва матеріалу	Густина шару, гр/м ³	Товщина шару, мкм	Маса шару	Відсоток шару за об'ємом, %	Відсоток шару за масою, %
1	2	3	4	5	6
PP	0,900	20,61	18,55	23,57	21,35
Adhesive layer	0,926	6,06	5,61	6,93	6,46
PA	1,140	9,58	10,92	10,96	12,57
EVOH	1,170	8,10	9,48	9,26	10,91
PA	1,140	11,26	12,84	12,88	14,78
Adhesive layer	0,926	3,26	3,02	3,73	3,48

1	2	3	4	5	6
PE	0,926	5,25	4,86	6,00	5,60
PE	0,926	11,95	11,07	13,67	12,74
PE зварний	0,926	11,43	10,52	12,99	12,11
РАЗОМ:	—	87,43	—	100,00	100,00

На рис. 4 представлено зріз під мікроскопом верхньої плівки з міжшаровим друком сосисок пастеризованих виробництва Італія, які мають термін зберігання 45 днів за умови зберігання при температурі 2—4°C. ДСК-графік її дослідження і склад плівки наведено на рис. 5 і в табл. 2.




Рис. 4. Зріз під мікроскопом багатшарової плівки для пастеризації з терміном зберігання до 45 днів (Італія)




Рис. 5. ДСК-графік багатшарової плівки для пастеризації з терміном зберігання до 45 днів (Італія)

Таблиця 2. Склад багатшарової плівки для пастеризації з терміном зберігання до 45 днів (Італія)

Назва матеріалу	Густина шару, гр/м ³	Товщина шару, мкм	Маса шару	Відсоток шару за об'ємом, %	Відсоток шару за масою, %
1	2	3	4	5	6
BoPET	1,390	11,70	16,26	11,54	16,11

1	2	3	4	5	6
Міжшаровий друк	—	—	—	—	—
Glue	0,926	7,20	6,67	7,10	6,60
PE білий	0,926	41,07	38,03	40,49	37,67
Adhesive layer	0,926	4,18	3,87	4,12	3,83
EVOH	1,170	6,63	7,76	6,54	7,68
Adhesive layer	0,926	3,81	3,53	3,76	3,49
PE	0,926	16,50	15,28	16,27	15,13
PE зварний	0,926	10,33	9,57	10,19	9,47
РАЗОМ:	—	101,42	—	100,00	100,00

Упаковка сосисок, вироблених в Ізраїлі (термін зберігання 45 діб), являє собою вакуумний пакет, дві сторони якого мають абсолютно ідентичні характеристики (на рис. 6 зображений зріз полотна пакета під мікроскопом, на рис. 7 — ДСК-графік його дослідження, а в табл. 3 наведено його склад).




Рис. 6. Зріз під мікроскопом багатошарової плівки (у вигляді пакета) для пастеризації або стерилізації м'ясопродуктів (Ізраїль)




Рис. 7. ДСК-графік багатошарової плівки (у вигляді пакета) для пастеризації або стерилізації м'ясопродуктів (Ізраїль)

Таблиця 3. Склад багат шарової плівки (у вигляді пакета) для пастеризації або стерилізації м'ясопродуктів (Ізраїль)

Назва матеріалу	Густина шару, гр/м ³	Товщина мкм	Маса шару	Відсоток шару за об'ємом, %	Відсоток шару за масою, %
РА	1,140	16,51	18,82	21,08	25,22
Adhesive layer	0,926	6,30	5,83	8,04	7,82
PP + вторинна сировина	0,900	55,51	49,96	70,88	66,96
РАЗОМ:	—	78,32	—	100,00	100,00

Для визначення раціональних типів пакування були проведені тестові пакування пастеризованих сосисок і сардельок для розроблення продуктів тривалого зберігання.

Упаковка тестових зразків сосисок складалась із двох плівок: нижньої прозорої, з якої сформований лоток для укладання продукту, та верхньої плівки з можливістю нанесення друку.



Рис. 8. Фото упаковки сосисок, сардельок пастеризованих (тестові зразки)

У процесі дослідження визначали сенсорні, структурно-механічні характеристики і бар'єрні властивості плівок у рекомендованих термінах зберігання при проведенні повторної пастеризації.

Було визначено, що зразки зарубіжних матеріалів відрізняються за своєю структурою та характеристиками. Найкращими за термінами зберігання виявився зразок, вироблений в Україні, та зразок з терміном зберігання до трьох місяців виробництва Італії, які мали підвищені механічні характеристики, високі бар'єрні властивості полімерних плівок.

Однак ці плівки мають температурні обмеження і непридатні для використання з метою стерилізації продукції. Це пов'язано з наявністю в зварному шарі поліетилену та нетерmostійкої фарби і клею для ламінації, які не витримують дію температур вище 95°C.

Зразок плівки виробництва Ізраїль для проведення повторної пастеризації або стерилізації (табл. 3) завдяки наявності у зварному шарі поліпропілену дуже добре витримує дію високих температур, але запакована в ньому продукція мала невеликий (традиційний) термін зберігання через низькі бар'єрні характеристики плівки, з якої був виготовлений пакет.

Як видно з табл. 3, плівка, з якої виготовлений пакет, має у своєму складі поліпропілен з вмістом вторинної сировини, що обумовлено використанням полімерних матеріалів з міркувань зниження собівартості продукції та захисту навколишнього природного середовища. Однак, на нашу думку, зниження собівартості не повинно негативно впливати на якісні показники та безпечність продукції.

Запаковані тестові зразки м'ясопродуктів (рис. 8) були досліджені за структурно-механічними властивостями. Перевірені: зміна органолептичних показників до та після повторної термічної обробки (пастеризації), активність води, мікробіологічні показники, залежність даних показників від вмісту основної сировини в продукті.

Як зазначалось вище, різні виробники багатошарових пакувальних матеріалів (у вигляді пакетів або плівок) використовують різні технології виробництва своєї продукції, розподіл шарів, їх склад, товщину та інші параметри, які слід враховувати при виборі системи пакування, вимог до термінів і умов зберігання.

Висновок

У процесі дослідження пакувальних матеріалів визначено, що при розробленні пакувальних плівок для проведення повторної теплової обробки шляхом пастеризації необхідне використання багатошарових матеріалів з визначеним рівнем граничних температур.

Для виробництва м'ясопродуктів, що виробляються з використанням повторної стерилізації, в складі плівок необхідно використовувати EVOH і термостійкі фарби та клей.

Подальші дослідження будуть направлені на розроблення багатошарових пакувальних плівок для проведення стерилізації з межовими значеннями температур до 140°C для досягнення стерилізаційних ефектів і можливості зберігання продуктів з дотриманням рекомендацій консервного виробництва.

Література

1. *Українець А.І.* Інновації в технології зберігання і пакування харчових продуктів / А.І. Українець, В.М. Пасічний, А.І. Маринін, О.В. Храпачов // *Техніка, енергетика, транспорт АПК.* — Вінниця, 2016. — № 2(94). — С. 41—45.
2. *Храпачев О.В.* Барьерная упаковка — блиц для технолога / О.В. Храпачев // *Спайс.* — 2014. — № 9. — С. 16—17.
3. *Dixon J.* Packaging Materials: 9. Multilayer Packaging for Food and Beverages/ John Dixon. — ILSI Europe Report Series. — Belgium : ILSI, July 2011:1—43.— Bibliogr.: P. 7—12.
4. *Масліков М.М.* Упаковка заморожених продуктів / М.М. Масліков // *Мясное Дело.* — 2006. — № 5. — С. 30—32.
5. *Пасічний В.М.* Дослідження факторів пролонгації термінів зберігання м'ясних і м'ясо-містких продуктів / В.М. Пасічний, А.М. Гередчук, О.О. Мороз, Ю.А. Ястреба // *Наукові праці Національного університету харчових технологій.* — 2015. — Т. 21, № 4. — С. 224—230.
6. *Robertson Gordon L.* Food Packaging: Principles and Practice. 3rd ed / Gordon L. Robertson. — by CRC Press, 2012. — 733 p. — Bibliogr. : P. 20—42.
7. *Мачинская А.* PremiumPack: «Будущее — за экологичной упаковкой!» / Анна Мачинская // *Мир Продуктов.* — 2011. — № 6. — С. 38—39.
8. *Пасічний В.М.* Перспективи використання пакувальних матеріалів для термічної обробки м'яса та м'ясопродуктів / В.М. Пасічний, А.І. Українець, О.В. Храпачов, А.І. Маринін // *Техніка, енергетика, транспорт АПК.* — Вінниця, 2017. — № 2(97) — С. 71—75.